



TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Flüssiges Frostschutzmittel Glykofrost-ETY-line

(auf Basis von Ethylenglykol)

Geprüfte Eigenschaft	Garantierter Wert	Prüfverfahren
Farbe	Blau	
Aussehen	Klar, ohne Sediment	
Dichte (g/ml)	1.04 / 1.05 / 1.06 / 1, 07	PN-92/C-04504
Siedepunkt (oC)	103 / 106 / 107 / 108	PN-92/C-40008/03
Kristallisationstemperatur (oC)	-15 / -20 / -25 / -35	PN-92/C-40008/10
Alkalische Reserve (ml)	> 8,0	ASTM D 1121
pH	7,5 - 9	PN-92/C-40008/04
Korrosionseigenschaften, Änderung der Masse der Platten nach der Flüssigkeitsprüfung nicht größer als (mg):		ASTM D1384
Kupfer	10	
Bindemittel	30	
Messing	10	
Stahl	10	
Gusseisen	10	
Aluminiumlegierung	30	

Temperaturvarianten: -15° C, -20° C, -25° C, -35° C. Das Produkt ist auch als Konzentrat erhältlich.

Datum der Erstellung: 03.2019.