



TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Flüssiges Frostschutzmittel Glykofrost-PRO-line

(auf Basis von Propylenglykol)

Geprüfte Eigenschaft	Garantierter Wert	Prüfverfahren
Farbe	Grün	
Aussehen	Klar, ohne Sediment	
Dichte (g/ml)	1,02 / 1,02 / 1,03	PN-92/C-04504
Siedepunkt (°C)	103 / 104 / 105 / 106	PN-92/C-40008/03
Kristallisationstemperatur (°C)	-15 / -20 / -25 / -35	PN-92/C-40008/10
Alkalische Reserve (ml)	> 8,0	PN-92/C-40008/05
pH	7,5 - 9	PN-92/C-40008/04
Korrosionseigenschaften, Massenänderung der Platten nach dem Test nicht höher als (mg):		PN-93/C/40008/07
Kupfer	10	
Bindemittel	30	
Messing	10	
Stahl	10	
Gusseisen	10	
Aluminiumlegierung	30	

Temperaturvarianten: -15° C, -20° C, -25° C, -35° C. Das Produkt ist auch als Konzentrat erhältlich.

Datum der Erstellung: 03.2019.